

# Tabell 1

Parametrar som kan påverka ledningsnätet.

Värdena bör inte överskridas ens under kortare tid.

Parameter	Momentanvärde	Skador
PHmin	6,2	Korrosionsrisk, frätskador på betong
PHmax	10 – 11	Korrosionsrisk, frätskador på betong
Temperatur max	50°C	Packningar
Konduktivitet	500mS/m	Korrosionsrisk stål
Sulfat, sulfat & tiosulfat	400mg/l	Betongkorrosion
Magnesium Mg <sup>2+</sup>	300mg/l	Betongkorrosion
Ammonium, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	60mg/l	Betongkorrosion
Klorid	2500mg/l	Materialsador